HELIOS
A DAN STEEL COMPANY

SC. HELIOS SA. RO 98716 · J 05/216/1991
417020 Aștileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA
P +40 259/349015 / +40 259/349020 **F** 0259/349019
E vanzari@heliossa.ro **W** www.heliossa.ro

FIȘĂ TEHNICĂ DE PRODUS

Betoane refractare

01 DESCRIEREA PRODUSULUI

Betoane refractare dense și betoane refractare termoizolatoare bicomponente livrate sub formă de materiale uscate separate, adică ciment și agregat refractar, în cantități dozate în prealabil, conform STAS 11209-79, 11485-91, 7981/1-85, 7981/2-80.

02 DOMENIUL DE UTILIZARE

- pentru zidării termice: căptușire de cuptoare, cazane, uscătoare, etc. – cu utilizări diverse

03 INFORMAȚII DESPRE PUNEREA ÎN LUCRU

SORTIMENT BETON		COMPOZIȚIA AMESTECULUI USCAT % greutate		APĂ DE LUCRU litri/100 kg amestec uscat
		AGREGAT REFRACTAR	CIMENT REFRACTAR	
Betoane refractare dense puse în operă prin ștampare:	BR 40A; BR 50A; BR 65A; BR 70A; BR 80A; BR 90A; BR 94A;	80	20	9-15
	BR 97A.	85	15	
Betoane refractare dense puse în operă prin torcretare:	BR 50S; BR 65S	70	30	14-15
Betoane refractare termoizolatoare:	BIS 1,1; BIS 1,2	70	30	40-48
	BIS 1,3; BIS 1,4	70	30	35-38
	BIS 1,5; BIS 1,6; BID 1,1	70	30	30-35
	BIDP 08	62	38	40-60

04 MENȚIUNI DE TRANSPORT, DEPOZITARE ȘI PĂSTRARE

Transportul betoanelor refractare se face cu mijloace de transport curate și acoperite, care nu permit pătrunderea umidității. Produsele se depozitează și păstrează în spații acoperite, ferite de umiditate.

05 TERMENUL DE GARANȚIE

- al agregatului refractar care intră în compoziția betoanelor refractare este nelimitat, cu obligația de a se păstra în condițiile de transport și depozitare de mai sus.

- al cimentului refractar care intră în compoziția betoanelor refractare este de 6 luni, cu obligația de a se păstra în condițiile de transport și depozitare de mai sus.

06 AMBALAREA ȘI LIVRAREA

Produsele sunt ambalate în saci de hârtie și de rafie iar livrarea se face la sac.

07 DOCUMENTE DE CALITATE

La livrare produsele sunt însoțite de declarația de conformitate care atestă calitatea acestora.